

PERFORMANS BEYANI

Beyan No: MICIRTAŞ 02

- 1.Ürün Tipi Kimlik Kodu : Doğal Agregat
2.Kullanım Amacı/Amaçları : Hazır Beton bileşeni olarak
3.Firma Adı / Adresi : MICIRTAŞ İNŞAAT MAD. TAAH. VE TİC. A.Ş.
Emlakdere Mah. Emlakdere Cad. No: 160 Yunusemre / Manisa
4.Üretici Firma Adı / Adresi : MICIRTAŞ İNŞAAT MAD. TAAH. VE TİC. A.Ş.
Emlakdere Mah. Emlakdere Cad. No: 160 Yunusemre / Manisa
5. AB Yetkili 5.AB YetkiliTemsilci Adı / Adresi : ---
6.Performansın Doğrulanması Sistemi : SİSTEM 2+
7.İlgili Yönetmelik : 305/2011 – YAPI MALZEMELERİ TÜZÜĞÜ
8.İlgili Standart : EN 13043:2002
9. Onaylanmış Kuruluş Adı ve No : ALBA AKADEMİ - 3016
10. FUK Belge No : 3016 – CPR – 114802/00
11.Performans Beyanları : Yunusemre-Manisa-Emlakdere Mah. Emlakdere Cad.
No:160 da üretilen Petrografik Tanımlaması
DOLOMITİK KİREÇTAŞI olan

Temel Özellikler	Performans					Tolerans	Deney Standardı
Tane Büyüklüğü	0/4 mm	4/11,2 mm	12,5/20 mm	16/31,5 mm	16/40 mm	-	TS EN 13043
Tane Sınıfı Kat.	GA 85	GC 85/35 G20/15	GC 85/35 G20/15	GC 85/35 G20/15	GC 85/35 G20/15	-	
Tane Yoğunluğu (mg/m ³)	pa=2,71 prd=2,62 pssd=2,66	pa=2,70 prd=2,68 pssd=2,69	pa=2,70 prd=2,68 pssd=2,69	pa=2,69 prd=2,67 pssd=2,68	pa=2,71 prd=2,70 pssd=2,70	±0,25	TS EN 1097-6
Su Emme Oranı	% 1,25	% 0,31	% 0,24	% 0,21	% 0,17	Max 2	TS EN 1097-6
Çok İnce Malz.Muht.	f 16	f 1	f 1	f 1	f 1	-	TS EN 933-1
Çok İnce Malz. Kalitesi Kategorisi	MBF 10 (max)	---	---	---	---	Max 10	TS EN 933-9
Parçalanma Direnci	---	LA 30	LA 30	LA 30	LA 30	-	TS EN 1097-2
Donma-Çöz. Dayanıklılık	---	MS18	MS18	MS18	MS18	-	TS EN 1367-2
Şekil İnd. Kategorisi	---	SI 15	SI 15	SI 15	SI 15	-	TS EN 933-4
Gevşek yığın yoğunluğu (Mg/m ³)	1,70	1,62	1,57	1,48	1,35	±0,25	TS EN 1097-3
İri agregalarda ezilmiş ve kırılmış yüzeylerin yüzdesi	---	C100/0	C100/0	C100/0	C100/0	-	TS EN 933-5
İri agregaların aşınmaya karşı direnci	---	MDE 20	MDE 20	MDE 20	MDE 20	-	TS EN 1097-1
Isıl şoka karşı direnç	---	Kütle Kaybı I : % 0,39 Mukavemet Kaybı VLA : % 3,24	Kütle Kaybı I : % 0,39 Mukavemet Kaybı VLA : % 3,24	Kütle Kaybı I : % 0,39 Mukavemet Kaybı VLA : % 3,24	Kütle Kaybı I : % 0,39 Mukavemet Kaybı VLA : % 3,24	±%3	TS EN 1367-5
İri agreganın bitümlü bağlayıcılarla olan uyumu	---	6 saate : % 80 24 saatte : % 65	6 saate : % 80 24 saatte : % 65	6 saate : % 80 24 saatte : % 65	6 saate : % 80 24 saatte : % 65	±%20	TS EN 12697-11
Hafif ağırlıklı yabancı maddeler	m _{LPC} 0,1	---	---	---	---	-	TS EN 1744-1
Petrografik Tanımlama	Kireçtaşı	Kireçtaşı	Kireçtaşı	Kireçtaşı	Kireçtaşı	-	TS EN 932-3

Madde 1 de tanımlanmış olan Ürünün Performans Özelliklerinin Madde 11 de belirtilmiş olan değerlere uygun olduğunu beyan ve taahhüt ederiz,

Yukarıda verilmiş olan Performans değerleri beyanları Madde 3 te verilmiş olan firmanın sorumluluğundadır.

İmza

Manisa, 01.08.2025