

PERFORMANS BEYANI

Beyan No: MICIRTAŞ 01

- 1.Ürün Tipi Kimlik Kodu : Doğal Agregat
2.Kullanım Amacı/Amaçları : Hazır Beton bileşeni olarak
3.Firma Adı / Adresi : MICIRTAŞ İNŞAAT MAD. TAAH. VE TİC. A.Ş.
Emlakdere Mah. Emlakdere Cad. No: 160 Yunusemre / Manisa
4.Üretici Firma Adı / Adresi : MICIRTAŞ İNŞAAT MAD. TAAH. VE TİC. A.Ş.
Emlakdere Mah. Emlakdere Cad. No: 160 Yunusemre / Manisa
5. AB Yetkili 5.AB YetkiliTemsilci Adı / Adresi : ---
6.Performansın Doğrulanması Sistemi : SİSTEM 2+
7.İlgili Yönetmelik : 305/2011 – YAPI MALZEMELERİ TÜZÜĞÜ
8.İlgili Standart : EN 12620: 2002+A1:2008
9. Onaylanmış Kuruluş Adı ve No : ALBA AKADEMİ - 3016
10. FUK Belge No : 3016 – CPR – 114801/00
11.Performans Beyanları : Yunusemre-Manisa-Emlakdere Mah. Emlakdere Cad.
No:160 da üretilen Petrografik Tanımlaması
DOLOMITİK KİREÇTAŞI olan

Temel Özellikler	Performans			Tolerans	Deney Standardı
Tane Büyüklüğü	0/4 mm	4/11,2 mm	11,2/22,4 mm	-	TS 706 EN 12620
Tane Sınıfı Kat.	GF 85	GC 85/20	GC 85/20	-	
Tane Yoğunluğu (mg/m ³)	pa=2,71 prd=2,62 pssd=2,66	pa=2,70 prd=2,68 pssd=2,69	pa=2,71 prd=2,69 pssd=2,70	±0,25	TS EN 1097-6
Su Emme Oranı	% 1,25	% 0,31	% 0,24	Max 2	TS EN 1097-6
Çok İnce Malz. Muht.	f 16	f 1,5	f 1,5	-	TS EN 933-1
Çok İnce Malz. Kalitesi	MB 2,0 (Max)	---	---	Max 2	TS EN 933-9
Parçalanma Direnci	---	LA 30	LA 30	-	TS EN 1097-2
Klorür İçeriği	% 0,00266	% 0,00230	% 0,00230	Max 0,01	TS EN 1744-1
Asitte Çöz. Sülf. Kat.	AS0,2	AS0,2	AS0,2	-	TS EN 1744-1
Donma-Çöz. Dayanımı	---	MS18	MS18	-	TS EN 1367-2
Şekil İnd. Kategorisi	---	SI 15	SI 15	-	TS EN 933-4
Gevşek yığın yoğunluğu (Mg/m ³)	1,70	1,62	1,42	±0,25	TS EN 1097-3
Toplam Kükürt İçeriği	% 0,0419	% 0,0419	% 0,0419	Max 0,1	TS EN 1744-1
Hacim Kararlılığı - Kuruma Büzülmesi Değeri	% 0,035	% 0,035	% 0,035	Max 0,075	TS EN 1367-4
Humus Muhtevası	% 0,0	-	-	Max 0,1	TS EN 1744-1
Fulvo Asit Muhtevası	% 0,0	-	-	Max 0,1	TS EN 1744-1
Hafif Organik Kirleticiler	% 0,0	-	-	Max 0,1	TS EN 1744-1
Karşılaştırmalı mukavemet deneyi - Katılma süresi	% 4,00 / 30 dk.	-	-	Max %20 / 120dk	TS EN 1744-1
Alkali Silika Reaktivliği	% 0,031	% 0,031	% 0,031	Max 0,2	ASTM C 1260
Petrografik Tanımlama	Kireçtaşı	Kireçtaşı	Kireçtaşı	-	TS EN 932-3

Madde 1 de tanımlanmış olan Ürünün Performans Özelliklerinin Madde 11 de belirtilmiş olan değerlere uygun olduğunu beyan ve taahhüt ederiz,

Yukarıda verilmiş olan Performans değerleri beyanları Madde 3 te verilmiş olan firmanın sorumluluğundadır.

İmza

Manisa, 01.08.2025